

Полиэтилен высокой плотности РЕ6РР-34**СТО 50236110-014-2018****Описание:**

Марка **РЕ6РР-34** является бимодальной, что гарантирует высокую прочность изделий.

Область применения:

Полиэтилен **РЕ6РР-34** предназначен для изготовления труб, в том числе напорных, применяемых в сетях хозяйственно-питьевого водоснабжения, для систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и отопления, систем подогрева пола, а также соединительных деталей к ним.

Метод переработки: Экструзия.

Технические требования:

Наименование показателя	Типичное значение	Метод испытания
Плотность при 23°C, г/см ³	0,937 – 0,941	ГОСТ 15139
Показатель текучести расплава (при 190°C/2,16), г/10 мин	0,09	ГОСТ 11645
Показатель текучести расплава (при 190°C/5,0), г/10 мин	0,38	ГОСТ 11645
Показатель текучести расплава (при 190°C/21,6), г/10 мин	11 – 16	ГОСТ 11645
Предел текучести при растяжении, Мпа, не менее	17	ГОСТ 11262
Прочность при разрыве, Мпа, не менее	24,5	ГОСТ 11262
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	600	ГОСТ 11262
Модуль упругости при изгибе, МПа	610 – 630	ASTM D790
Ударная вязкость по Изоду, кДж/м ²	>30	ГОСТ 19109
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м ²	>25	ГОСТ 4647
Твердость по Шору (шкала D)	55 – 60	ГОСТ 24621
Температура размягчения по Вика, °C	120 – 125	ГОСТ 15088
Стойкость к растрескиванию, ч	>8000	ASTM D 1693B
Стойкость к растрескиванию, ч	>10000	ГОСТ 13518

Данные, указанные в таблице, имеют типичные значения, не расценивать их как спецификацию.